

Isolants naturels écologiques  
à base de fibre de bois



## DOMAINES D'APPLICATION

Remplissage intégral de **cavités fermées**, tels les **caissons de toitures**, les **cloisons** et les **planchers**.

Isolant thermique et phonique pour **toitures**, **murs** et **planchers** en **neuf** et en **rénovation**.



- Remplissage homogène : suppression des ponts thermiques
- Haute performance isolante, tant en hiver qu'en été
- Pas de tassement dans la durée : les fibres se lient entre elles
- Utilisation sans découpe
- Mise en oeuvre de qualité par des poseurs agréés STEICO
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Excellente isolation phonique en association avec les panneaux isolants STEICO
- Recyclable, écologique, respecte l'environnement
- Produit écologique primé en 1999 par l'Etat Allemand
- Agrément Technique Européen en cours d'obtention

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en oeuvre, veuillez nous contacter: [info.fr@steico.com](mailto:info.fr@steico.com)



### STOCKAGE / TRANSPORT

STEICOzell doit être stocké au sec.

Oter le film de protection de la palette lorsqu'elle se trouve sur un sol plat, stable et sec.

### MATERIAU

Fibre de bois produite selon Agrément Technique Allemand Z-23.11-1120.

Respecter les règles en vigueur pour le traitement des poussières.

### FORMAT DISPONIBLE

STEICOzell est emballé en sacs étanches de 15 kg  
18 sacs par palette = 270 kg/Palette  
Dimensions des palettes = 0,8 \* 1,2 \* 2,55 m (L \* l \* H)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STEICOzell

Seules les entreprises agréées peuvent utiliser STEICOzell.  
Une formation technique des entreprises de pose est nécessaire pour obtenir l'agrément STEICO

Agrément Technique Allemand	Deutsches Institut für Bautechnik Z-23.11-1120
Conductivité thermique $\lambda_D$ [W/(m*K)]	0,038
Densité minimum recommandée $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	
Déversement (sols)	de 32 à 38
Insufflation:	
Toitures < 45°, planchers, plafonds	de 35 à 42
Toitures > 45°, murs	de 38 à 45
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau $\mu$	1-2
Capacité thermique massique $c$ [J/(kg*K)]	2100
Composants	Fibre de bois, ignifugeant
Code recyclage (EAK)	030105/170201

### POUR L'ENVIRONNEMENT – POUR DEMAIN

STEICO AG – en tant que fabricant de matériaux de construction écologiques à base de bois et de chanvre – s'attache, dans le choix des matières premières et la production, à préserver l'environnement et la santé des générations futures. Tout cela avec des produits qui vous convaincront par leur qualité, leur durabilité et leur efficacité.


STEICO AG est le premier fabricant de panneaux isolants en fibre de bois dont toute la gamme est certifiée FSC®. FSC® (Forest Stewardship Council) est le label vous assurant que les bois utilisés sont issus de forêts exploitées dans un souci de développement durable, dans le respect de la nature et de l'éco-système. Nous apportons ainsi notre pierre à l'édifice pour la préservation des forêts pour les générations futures. Pas de coupes à blanc, pas de biocides, mais une protection des espaces naturels et de la bio-diversité.



La marque de la gestion forestière responsable



Production certifiée selon norme ISO 9001:2008



**STEICO**  
isoler mieux, naturellement

Votre revendeur agréé :

[www.steico.fr](http://www.steico.fr)

Copyright STEICO AG | Hans-Riedl-Str. 21 - 85622 Feldkirchen, Allemagne  
STEICO France SAS | 47, rue de l'école - 67330 Imbsheim, France  
Tél.: +33 (0)388031490 | Fax : +33 (0)388031491 | Courriel : contact@steico.com